TRANS7

DESCRIPTION

LE PLUS PUISSANT DES KITS D'ÉTANCHÉITÉ TRANSPARENT EN 2 VERSIONS

- **Bonnes qualités de collage.**
- **Pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur.**
- **Idéal sur la pierre naturelle (ne transpire pas).**
- **Bonne adhérence sur carreaux, céramique, porcelaine, aluminium, bois, béton, verre, surfaces glacées, etc., sans utilisation d'un primer.**
- **Résistant à la moisissure et repousse les bactéries.**
- **Peut être peint avec les laques les plus courantes.**
- **Peut être appliqué sur surface humide.**
- **Pratiquement sans odeur.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme	: élastique
Viscosité	: pâteux
Couleur	: cristallin et transparent-blanc
Vaporisabilité	: 5 bar / 3 mm / 23°C 160 g/min
Formation d'une peau	: 23°C 50% R.V. 5 minutes
Non-adhésif	: 23°C 50% R.V. 40 minutes
Durcissement	: 23°C 50% R.V. 24 h - 4 mm 48 h - 5 mm 72 h - 8 mm
Dureté - DIN 53505	: 40 Shore A
Rétrécissement de volume après durcissement	: < 2 %
Résistance à la traction	: 220 N/cm²
Résistance au déchirement - DIN 53507	: ca. 40N/cm²
Stabilité thermique	: - 30°C à + 95°C Sommet: 155°C max.30 min.
Adhérence	: excellent sur e.a. carreaux, ciment, pierre naturelle, bois, béton, verre, aluminium, excepté de PP, PE, PTFE et bitumes.
Elongation au point de rupture - DIN 53504	: > 250%
Résistance aux U.V.	: OK
Possibilité de peindre	: OK avec la plupart des laques à base d'eau et de solvants.
Résistance chimique	: bien: eau, eau de mer, solvants aliphatiques, huiles, graisses, acides organiques dilués, lessives. moyen: esters, kétones, aromates. mauvais: acides concentrés, solvants chlorés.

SUPERPLASTIC S.A.
Quai Timmermmans 44
4000 Liège
Tel. : 04/252 98 70
Fax : 04/252 30 64

TRANS 7

APPLICATIONS

- Etancher des joints entre la pierre naturelle et autres surfaces, poreuses ou non-poreuses (ne transpire pas).
- Etancher et coller carreaux, ciment, pierre naturelle, bois, béton, verre, aluminium.
- Etancher tous matériaux de construction, là où un joint transparent est exigé (sauf PP, PE, Téflon et bitume).
- Idéal pour la salle de bains, la cuisine, le vitrage, le parquet, le plafond, la véranda, etc.
- Etancher des entrebâillements de fenêtre et de porte.
- Pour des collages lourds, nous conseillons le Tec 7.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer sur une surface propre, dépoussiérée et dégraissée. En fonction de l'encrassement, la surface doit être nettoyée avec Tec 7 Cleaner et/ou Foam 7.

- Appliquer Trans 7 à l'aide d'un pistolet à main ou à pression d'air (pistolet à pression d'air avec un piston téléscopique).

- Température de traitement: +5° C à + 40° C.

- Finition des joints et nettoyage du matériel avec Tec 7 cleaner.

CONDITIONNEMENT

Emballage
Cartouche de 310 ml

Couleur:
- Clear = cristallin Art.nr. 539506
- Cream = transparent-blanc Art.nr. 539606

Conservation:
12 mois au minimum

SUPERPLASTIC S.A.
Quai Timmermmans 44
4000 Liège
Tel. : 04/252 98 70
Fax : 04/252 30 64