# RU-22®

## COLLE PVC RIGIDE À PRISE RAPIDE, THIXOTROPE, SANS THF

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle PVC rigide à prise rapide, thixotrope, sans THF.

### DOMAINE D'APPLICATION

Pour coller les tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation. Avec pinceau-goupillon spécial pour une utilisation rapide et facile. Convient pour des diamètres ≤ 315 mm. Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient notamment pour toutes les installations conformément aux normes EN 1329, 1453 et 1455.

### PROPRIÉTÉS

· A prise rapide
· Ne goutte pas
· Thixotrope
· ne contient pas de THF
· garnit les joints

### LABELS DE QUALITÉ & STANDARDS

| Certificats | |
|---|---|
| EN 14680 | CE: Adhésifs pour systèmes canalisations thermoplastiques sans pression dans des installations pour le transport/l'évacuation/le stockage d'eau (EN 14680). |
| CE | CE: Conformité Européenne |
| KOMO® | KOMO: Adhésifs pour des raccords dans des systèmes d'écoulement intérieurs en PVC non-plastifié. Certificat K4395 à base de BRL 5221 (EN 14680). |

| Standards | |
|---|---|
| EN 14680 | EN 14680: Satisfait aux demandes de la Norme Européenne 14680: Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques sans pression. |

### PRÉPARATION

**Conditions de mise en œuvre:** Ne pas utiliser à des températures ≤ +5 °C.

### MISE EN OEUVRE

**Garantie:** Indication du nombre d'assemblages par 1 L:

| Ø | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 650 | 290 | 160 | 100 | 90 | 70 | 40 | 30 | 20 | 12 | 8 |

**Mode d'emploi:**
1. Scier les tuyaux à l'équerre, chanfreiner et ébavurer. 2. Nettoyer les surfaces à coller avec Griffon Cleaner et Cleaner Cloth. 3. Appliquer rapidement et uniformément la colle tout autour (4-6x) des deux surfaces à coller (couche épaisse sur le tuyau, couche fine dans le manchon). 4. Emboîter directement le manchon. Enlever l'excès de colle. Ne pas soumettre l'assemblage à une charge mécanique pendant les 10 premières minutes. Après utilisation, bien fermer l'emballage.
**Taches/résidus:** Enlever les taches de colle avec Griffon Cleaner et Cleaner Cloth.
**Points d'attention:** Le format du pinceau goupillon dépend du volume de l'emballage. Utiliser un emballage (pinceau goupillon) adéquat en fonction du diamètre à encoller.

| 16 - 63 mm | 40 - 90 mm | 50 - 160 mm | 160 - 250 mm |
|---|---|---|---|
| 250 ml | 500 ml | 1000 ml | KWAST PINCEAU |

# RU-22®

## COLLE PVC RIGIDE À PRISE RAPIDE, THIXOTROPE, SANS THF

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Couleur: | Incolore |
| Densité env.: | 0.89 g/cm³ |
| Matière première de base: | Solution de PVC dans un mélange de solvants |
| Point d'éclair: | K1 (<21°C) |
| Résistance chimique: | La résistance chimique des jointures collées dépend de la largeur de l'interstice, du temps de séchage, de la pression, de la température, et du type et de la concentration du support. La jointure collée présente généralement la même résistance chimique que le matériau lui-même. Exceptions à cette règle : un nombre restreint de substances chimiques très agressives telles que les acides concentrés, les solutions caustiques et les oxydants forts. |
| Teneur en solides env.: | 21 % |
| Viscosité: | Thixotropique |
| Viscosité env.: | 1200 mPa·s |

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation d'au moins 18 mois lorsque l'emballage n'est pas ouvert. Conserver l'emballage fermé correctement dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel à une température située entre +5°C et +25°C.
Conservation limitée après ouverture.