



ÉLÉMENT SANDWICH

FB-1 PVC

STADUR
MADE IN GERMANY

Information de produit

FB-1 PVC

10
ANS



Descriptif:

Les éléments sandwich PVC se composent d'un noyau central en polystyrène extrudé et d'un parement en PVC rigide d'une épaisseur de 1,0 mm, 1,3 mm, 1,5 mm ou de 2,0 mm sur les deux faces.

L'élément sandwich est recouvert des deux côtés d'un film de protection. Garantie de Stadur 10 ans.

Caractéristiques:

- très bonne isolation thermique
- résistant aux UV (garantie de 5 ans du fabricant pour les parements PVC)
- haute capacité de résistance aux chocs
- facile à travailler avec l'outillage courant pour le bois ou le métal

Parements:

Plaques compactes en PVC rigide de 1,0 mm, 1,3 mm, 1,5 mm ou 2,0 mm des deux faces.

Couleurs standards: blanc proche RAL 9016 brillant ou satiné.

Veuillez consulter la liste de prix actuelle pour les formats et épaisseurs correspondants à chaque surface/couleur.

Noyau central:

Mousse de polystyrène extrudé, sans CFC ou expansé selon une technique au CO₂, haute étanchéité à la vapeur, infime absorption d'eau, classement M1 d'après la norme NF P 92-507. Le noyau de mousse central est rainuré pour un collage optimal, sans formation de poussière lors du travail. Des mousses avec différentes conductivités thermiques valeur λ_D 0,029 - 0,035 sont disponibles.

Épaisseur totale:

24 mm - D'autres épaisseurs peuvent être proposées pour les parements et le noyau de mousse.

Formats:

2000 x 1000 mm / 3000 x 1500 mm / 3000 x 2000 mm - D'autres formats et dimensions sont livrables sur demande.

Valeurs techniques:	Épaisseur totale	Parements	Valeur U (λ_D 0,029)	Valeur U (λ_D 0,035)
	24	1,0 mm	1,06	1,23
	24	1,5 mm	1,10	1,29

Éléments spéciaux:

Les éléments sandwich PVC peuvent être livrés avec des valeurs d'insonorisation optimisées grâce à des plateaux spéciaux d'isolation phonique; ou avec des plaques en aluminium pour les retards à l'effraction. Le collage d'arêtes en bois, matériaux synthétiques ou aluminium et différents usinages de la mousse, en forme de chant décalé, rainure ou bouvetée sont également possibles.

D'autres types de matériaux formant le noyau de mousse central, par exemple mousse PUR, laine de roche minérale, ou bien des matériaux en structure alvéolaire, sont livrables sur demande.

Domaines d'application:

Remplissages de fenêtres, allèges, cloisons de séparation, construction de stands, remplissages de portes, construction de container, revêtement de balcons, construction de bateaux et de yachts, éléments de façade, chambres frigorifiques, panneaux publicitaires

Remarque:

Pour des raisons de thermoplastique du matériau PVC, nous déconseillons l'utilisation des couches de parements colorées en extérieur. En cas de laquage ultérieur des éléments sans autorisation écrite de Stadur, toute garantie est annulée. Pour des raisons d'isolation phonique optimale ainsi qu'une meilleure planéité de surface, il est conseillé d'utiliser des parements de 2,0 mm d'épaisseur. Lors de l'emploi de produits contenant des solvants, il faut utiliser comme noyau central une mousse PUR.

Vous trouverez d'autres conseils dans les Instructions d'Utilisation.

La reproduction des couleurs et surfaces correspondent aux possibilités d'impression. Nous recommandons de demander un original afin de valider les couleurs et surfaces exactes des parements. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les opérations commerciales sont soumises à nos conditions générales que vous trouvez sur www.stadur.com.

STADUR
MADE IN GERMANY