

## SOPRAROCK PB P 3 TF

### Description

Membrane composée de bitume polymère et d'une armature polyester composite.  
Est utilisée comme sous-couche dans un système d'étanchéité de toiture multicouche ou comme pare-vapeur.  
La face supérieure est recouverte de talc/sable.  
La face inférieure est revêtue d'un film thermofusible.

### Composition

	SOPRAROCK PB P 3 TF
Armature	polyester composite
Finition face supérieure	talc/sable
Finition face inférieure	film thermofusible
Masse de revêtement	bitume polymère

### Emballage

	SOPRAROCK PB P 3 TF
Dimensions du rouleau (m)	10 x 1
Masse du rouleau (kg)	38
Nombre de rouleaux par palette	30

### Caractéristiques

		SOPRAROCK PB P 3 TF
Epaisseur (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,0
Résistance à la traction L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	440
Résistance à la traction T (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	440
Allongement à la force maximale de traction L (%) (EN 12311-1)	MDV	40
Allongement à la force maximale de traction T (%) (EN 12311-1)	MDV	40
Stabilité dimensionnelle (%) (EN 1107-1)	MLV	0,6
Résistance à la déchirure (au clou) L (N) (EN 12310-1)	MDV	100
Résistance à la déchirure (au clou) T (N) (EN 12310-1)	MDV	100
Souplesse à basse température (°C) (EN 1109)	MLV	-3
Résistance au fluage à température élevée (°C) (EN 1110)	MLV	90
Epaisseur équivalente de diffusion vapeur (m) (EN 12524)	MDV	150

MDV = valeur déclarée par le fabricant / MLV = valeur limite annoncée par le fabricant / NPD = performance non déterminée

# FICHE TECHNIQUE



## Mode d'application

- Soudage en plein, recouvrements inclus.
- Pose en indépendance dans un système avec couche de protection lourde, recouvrements soudés.
- Fixation mécanique dans le recouvrement longitudinal, recouvrements soudés.

## Agréments



Nr: **0749-CPR-BC2-310-00300-0123-01**  
Normes: **EN 13707, EN 13970**  
Année: **2004**

**BENOR**

## Indications particulières

### Hygiène, santé et environnement:

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.  
Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

### Management Qualité et Environnement:

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits et l'environnement. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité et Environnement suivant **EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.



Marnix DERKS  
Directeur Technique



**SUPERPLASTIC**