

## FICHE TECHNIQUE

# SOPRADERE QUICK

### Description

Enduit d'imprégnation à froid rapide à base de bitume et des solvants volatils.

### Application

Est destiné à l'imprégnation des supports, afin d'assurer la bonne adhérence des membranes bitumeuse.

### Composition

Des bitume et des solvants volatils

### Caractéristiques

Matières solides (%) (valeur indicative)	>40
Masse volumique à 25°C (kg/m <sup>3</sup> ) (valeur indicative)	940
Temps de séchage (valeur indicative)	30 min. selon la température et de l'humidité relative
Consommation (l/m <sup>2</sup> ) (valeur indicative)	+/- 0,25
Point d'éclair (°C)	+ 35

### Emballage

Bidons de 5 l et 25 l. Le produit est stable pendant 12 mois en emballage d'origine. Stockage hors gel, à une température de + 0°C et protégé du soleil.

### Mode d'application

Est appliquée avec un rouleau ou soustraction d'une surface propre et sèche, exempte de toutes les pièces détachées. Sécher complètement avant d'appliquer la membrane d'étanchéité. Le support doit présenter une température supérieure à + 5°C.



# FICHE TECHNIQUE

## Nettoyage

Produit frais : White spirit

## Indications particulières

Sopradere Quick est un produit à base de solvant inflammable. Pendant l'emploi, conserver à l'écart de toute les sources d'ignition, ne pas utiliser en espace confiné. Laissez les boîtes au moins de 10 m de distance à partir d'une flamme nue, même sous forme fermée. L'emballage en aucun cas percer. Ne pas inhaler les vapeurs. Ne pas fumer pendant l'emploi. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver les conditionnement au magasin dans des zones bien ventilées et protégées du soleil. Toujours lire les instructions sur l'emballage. Pour plus d'informations: voir la Fiche de Données de Sécurité.

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **EN ISO 9001:2008**.



ISO 9001



**SUPERPLASTIC**